


چکیده

آسیاکاری با انرژی بالا یکی از روش های آلیاژسازی مکانیکی است. خروجی آلیاژ بدست آمده از این فرآیند متأثر از عوامل محیطی و غیر محیطی متفاوتی است که نوع محفظه آسیاکاری و مدت زمان آن از مهمترین عوامل تأثیرگذار هستند. وجود ناخالصی در این نوع فرآیند، اجتناب ناپذیر است و بسته به میزان وجود ناخالصی در این فرآیند، روند آلیاژسازی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در این پژوهش، آلیاژسازی پودر نیکل-تیتانیوم در دو نوع محفظه‌ی کاربرد تنگستن و اکسید آلومینا همراه با گلوله‌های فولاد سخت شده در مدت های ۱۰، ۳۰ و ۵۰ ساعت انجام شد و در نهایت با بررسی کمی و کیفی نتایج XRD محصولات آلیاژسازی، تأثیر نوع محفظه و زمان آسیاکاری بر روند آلیاژسازی و همچنین تغییر اندازه دانه کاملاً مشهود بود. براساس بررسی‌های نتایج کیفی، میزان ناخالصی ها در محفظه‌ی اکسید آلومینا خیلی بیشتر از محفظه‌ی کاربرد تنگستن مشاهده شد. از طرفی بررسی کمی پراش اشعه ایکس براساس روش ریتولد نشان داد که درصد فاز نیکل خالص در آلیاژسازی نیکل-تیتانیوم در محفظه اکسید آلومینا نسبت به کاربرد تنگستن خیلی بیشتر بود.

واژه های کلیدی : آلیاژسازی مکانیکی، اکسید آلومینا، کاربرد تنگستن، ریتولد



شکل ۱. نتایج پراش اشعه ایکس برای محفظه آلومینا و کاربرد تنگستن بعد از ۱۰، ۳۰ و ۵۰ ساعت آسیاکاری تحت شرایط یکسان

مقدمه

عموماً به دلیل خوردگی مناسب، استحکام بالا و خواص مکانیکی به عنوان مهم ترین آلیاژ حافظه دار در نظر گرفته می‌شود و بطور گسترده در مهندسی رباتیک و کاربردهای پزشکی استفاده دارد. [۱] این آلیاژ به صورت متداول از طریق فرآیندهای ریخته گری، ذوب، آلیاژسازی مکانیکی و اغلب ساخت افزایشی ساخته می‌شود اما نکته منفی در تولید این آلیاژ از روش ریخته گری سنتی و دیگر روش های معمول، افزایش ناخالصی هایی از جمله اکسیدها، نیتريدها و کاربيدها می‌باشد که باعث کاهش قابل توجه ای از عملکرد در آلیاژ مورد نظر می‌شود. [۲]، [۳]

راهبردهای پیشنهادی

با توجه به مشاهدات و نتایج ذکر شده در قسمت قبل می‌توان اشاره داشت که جنس و نوع محفظه‌ی آسیاکاری می‌تواند تأثیر مستقیم و بسزایی بر روی روند و رژیم آلیاژسازی بگذارد از این رو با بررسی انواع دیگری از محفظه ها و همچنین مقایسه با انواع مختلف گلوله می‌توان میزان ناخالصی را تا حد زیادی کاهش داد.

اهداف و روش پژوهش

هدف از این تحقیق، ساخت پودر NiTi به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی اثرات ناخالصی های وارده حین آلیاژسازی مکانیکی به وسیله محفظه‌ی اکسید آلومینا و کاربرد تنگستن و مقایسه میزان و نوع تأثیر ناخالصی بر روند آلیاژسازی و میزان تغییر فاز آلیاژ NiTi است. برای ساخت آلیاژ از پودر مواد اولیه با خلوص ۹۹/۹۹ درصد وزنی تولید شده توسط شرکت Merck استفاده شد. بعد از فرآیند آلیاژسازی مکانیکی با استفاده از نرم افزار Maud در بستر روش ریتولد میزان درصد فازی هر سیکل از فرآیند آلیاژسازی مکانیکی با مدت زمان و شرایط محیطی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آسیاکاری با گلوله‌های فولاد سخت شده و نسبت پودر به گلوله یک به ده با استفاده از روانساز (PCA) الکل اتیلیک به وسیله دستگاه آسیای سیاره‌ای انجام شد.

منابع

یافته‌های پژوهش

- [1] C. Wang et al., "Additive manufacturing of NiTi shape memory alloys using pre-mixed powders," J Mater Process Technol, vol. 271, 2019
- [2] S. Saedi, A. S. Turabi, M. T. Andani, C. Haberland, H. Karaca, and M. Elahinia, "The influence of heat treatment on the thermomechanical response of Ni-rich NiTi alloys manufactured by selective laser melting," J Alloys Compd, vol. 677, 2016, doi: 10.1016/j.jallcom.2016.03.161.
- [3] J. Ruiz, I. Rosales, J. Gonzalez-Rodriguez, J. Uruchurtu, and C. Mor, "Effect of B on the Corrosion Resistance of a Ni-Ti Alloy in Simulated Human Body Solution," 2010. [Online]. Available: www.electrochemsci.org

تایید استاد راهنما

مطابق نتایج آزمون اشعه ایکس شکل ۱، از ۱۰ تا ۵۰ ساعت آلیاژسازی در محفظه‌ی آلومینایی، علاوه بر تشکیل فاز نیکل و نیکل-تیتانیوم در ۴۵ درجه، با افزایش زمان میزان پهنای پیک‌های ایجاد شده نیز بیشتر شد. این تغییر پهنای در اثر افزایش زمان، نشان دهنده‌ی کاهش اندازه دانه در طول فرآیند است. از طرفی در بررسی میزان تغییر فاز در مقایسه با دو نوع محفظه آسیاکاری در جدول ۱، همانطور که نشان داده شده است، درصد فاز نیکل-تیتانیوم در محفظه‌ی کاربرد تنگستن بسیار بیشتر از محفظه‌ی آلومینایی گزارش شده است که می‌توان نتیجه گرفت، میزان ناخالصی محفظه آلومینایی بسیار بیشتر از محفظه کاربرد تنگستنی است. علاوه بر وجود قابل توجهی ناخالصی (اکسید آلومینا) در این سیکل آلیاژسازی، تغییر روند آلیاژسازی را می‌توان با توجه به اختلاف درصد فاز نیکل-تیتانیوم در دو سیکل آلیاژسازی توجیه نمود. که دلیل اختلاف را می‌توان به تفاوت در میزان ایجاد ناخالصی در اثر برخورد گلوله با سطح محفظه در نظر گرفت، بدین صورت که اثر برخورد گلوله فولادی با سطح محفظه آلومینایی در مدت زمان و سرعت یکسان بیشتر شد. نمود دیگری از این موضوع افزایش میزان پودر پس از آلیاژسازی بود.

نام و امضا استاد راهنما :

تایید تحصیلات تکمیلی :

تایید امور پژوهشی:

جدول ۱. تغییر درصد فاز شکل گرفته در سیکلهای آلیاژسازی مکانیکی

	Ni	Ti	NiTi
درصد فاز			
اکسید آلومینا	30.6	1.4	70
کاربرد تنگستن	12.85	—	86.2