



مطالعه تأثیر پارامترهای دما و اسیدیته بر سنتز نانوذرات نقره با دی اتانول آمین

زهرا خاوری^۱، مهدی پورعبدلی سرددرود^۱، محمد حسین دوست محمدی^۲

۱- گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی همدان

۲- گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی همدان

mpourabdoli@hut.ac.ir



هفته ملی پژوهش و فناوری

نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری
دانشگاه صنعتی همدان
آذر ۱۴۰۲


چکیده

در پژوهش حاضر نانوذرات نقره توسط احیای نیترات با استفاده از احیاکننده دی اتانول آمین تولید و بهمنظور جلوگیری از تجمع ذرات از پایدارکننده پلی آکریلیک اسید نیز استفاده شد. تأثیر عوامل دما (۰، ۵۰، ۷۵ درجه سانتیگراد) و pH (۱، ۲، ۴، ۶) بر روی سنتز نانوذرات جوهر رسانا بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون پراش پرتو ایکس عدم وجود ناخالصی را نشان داد. بررسی ذرات سنتز شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی (FESEM) نشان داد، نانوذرات نقره سنتز شده تقریباً شکل کروی دارند. سایز نانوذرات و پایداری آنها با استفاده از آزمون‌های DLS و پتانسیل zeta اندازه گیری شد.

واژه‌های کلیدی: الکترونیک چاپی، جوهر رسانا، نانوذرات نقره، سنتز احیای شیمیایی

مقدمه

آخر، الکترونیک چاپی به دلیل پتانسیل توسعه آن برای نمایشگرهای انعطاف پذیر، آتن، هسگها و لوازم الکترونیکی پوشیدنی، مورد توجه تحقیقات قرار گرفته است [۱]. جوهرهای رسانا، سوسپانسیون‌هایی از مواد رسانا در حال هستند که، حاوی عوامل جسبنده، سورفتکتانت‌ها یا پلیمرهایی که به عنوان ثبتیت کننده مواد معرفی شده [۲]. مواد رسانا برای الکترونیک چاپی ممکن است نانوذرات فلزی (NPs) نانولمه‌های کربنی (CNTs)، ورقه‌های گرافن، پلیمرهای رسانا و همچنین ترکیب‌های آفلزی باشند [۴]. در میان آنها، AgNP به دلیل میزان اتصال الکترونیکی خوب و خواص آنتی‌اکسیدانی قوی، بیشترین کاربرد را برای تهیه دارایی‌های الکترونیکی دارد. آماده سازی AgNP ها باید با عامل پوشش دهنده انجام شود تا سطح نانوذرات برای استفاده طولانی مدت ثابت شود. علاوه بر این، عوامل پوشش‌دهنده نقش مهمی در هدایت الکتریکی، پایداری فیزیکی و حرارتی لایه‌های نازک نانوذرات دارند [۵]. در این تحقیق از روش احیای شیمیایی برای سنتز نانوذرات نقره استفاده شد.



شکل ۲- تصاویر FESEM از نمونه‌های (الف) pH=۱، (ب) دمای ۲۵ درجه سانتی گراد.

راهبردهای پیشنهادی


در این تحقیق جوهر رسانای نقره را روشی کم هزینه و با تجهیزات در دسترس تولیدخواهد شد. تحقیق حاضر اطلاعات مفیدی در مورد فرایند تهیه آنها فراهم می‌آورد که در بومی سازی تکنولوژی ساخت آغاز اهمیت است.

پیشنهادات: استفاده از آزمون TEM برای مشخصه یابی استفاده از احیا کننده اسکوربیک اسید استفاده از زیلایه‌های مختلف

منابع

- Ibrahim, N., J.O. Akindoyo, and M. Mariatti, *Recent development in silver-based ink for flexible electronics*. Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2022. 7(1): p. 100395.
- Saidina, D., et al., *Recent development of graphene-based ink and other conductive material-based inks for flexible electronics*. Journal of Electronic Materials, 2019. 48: p. 3428-3450.
- Kayaharman, M., et al., *Enhancing and Understanding the High Stretchability of Printable, Conductive Silver Nanowire Ink*. Journal of Electronic Materials, 2023. 52(7): p. 4634-4643.
- Jones, T.D., et al., *Plasma enhanced inkjet printing of particle-free silver ink on polyester fabric for electronic devices*. Micro and Nano Engineering, 2022. 14: p. 100103.
- Hu, D., et al., *Characterization of self-assembled silver nanoparticle ink based on nanoemulsion method*. Royal Society Open Science, 2020. 7:(5)p. 200296.

تایید استاد راهنما



نام و امضا استاد راهنما : مهدی پورعبدلی

تایید تحصیلات تکمیلی :

تایید امور پژوهشی :

در این پژوهش از پودر نیترات نقره، دی اتانول آمین، پلی آکریلیک اسید، هیدروکسی اتيل سلولز، متانول، آتانول و آب دیونیزه استفاده شده است. بعد از ترکیب شدن، نمونه به مدت ۲۰ ساعت در دمای اثاق همزد و سپس به مدت ۱/۵ ساعت در دمای ۶۵ درجه سانتیگراد التراسونیک شده است. ناخالصی‌ها و پلی اکریلیک اسید اضافی با افزودن آتانول و آب مقطعی با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ به مدت ۲۰ دقیقه حذف شده است. برای بررسی اثر عواملی مانند pH و دمای مورفلوژی و اندازه ذرات، همین فرایند با مقادیر pH ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰ برای دمای ۲۵ درجه سانتیگراد سنتز شده است. همچنین نمونه‌ای با دمای ۵۰، ۵۰، ۵۰ درجه سانتیگراد سنتز شده است.

یافته‌های پژوهش

جوهر سنتز شده با استفاده از نی خودکار و با مازیک روی زیرلایه‌ای از جنس کاغذ معمولی کشیده شده و در دمای اثاق ۲۴ درجه سانتی گراد، سینتر شده و با استفاده از مولتی متر مقاومت‌ها اندازه گیری شده است.

نتایج آزمون XRD در شکل ۱ نشان داد، جوهر نانوذره نقره بدون ناخالصی و فازهای اکسید سنتز شده است. در شکل ۲، نتایج آزمون FESEM مورفلوژی تقریباً کروی را برای نانوذرات نقره سنتز شده نشان می‌دهند. نمونه‌ای از نتایج آزمون DLS برای دمای ۲۵ درجه سانتی گراد در شکل ۳ نشان داده شده است.

